

# شحم رقم 0, 1, 2, 3, MP

## الوصف:

شحم رقم 0, 1, 2, 3 MP هي شحوم أغراض عامة ذات صابون ليثيوم كمنت خصيصا لتعطي مقاومة مؤثرة للأكسدة، حماية للصدأ والتآكل.

استخدام الصابون الليثيوم لهذه الشحوم يعطي ثبات ممتاز لمكوناته على مدى درجات الحرارة المطلوبة، وتمتلك هذه الشحوم ثبات كيميائي مرتفع ومقاومة للتكسير الحراري والتدهور، وتقاوم أيضا الغسيل بالماء.

## التطبيقات:

شحم رقم 0, 1, 2, 3 MP مطلوب لتزييت عناصر الدوران وأبر الكراسي ويفضل الشحم ثقيل القوام لعمود الإدارة العمودي وتطبيقات الدوران المحوري الخارجي السريع، وهم مناسبين للاستعمال تحت الظروف الجافة والمبللة.

هذه المنتجات مطلوبة أيضا لتزييت الكراسي العادية، والكامات والمسالك والأجزاء المنزلقة الأخرى حينما تكون الأحمال طبيعية ولا يوجد مخزون أحمال موجود، ممكن أن تستخدم أيضا في كراسي دواليب السيارات المتوسطة وكذلك خدمة الهيكل.

## المميزات:

- يستخدم في مجال حرارة واسع.
- حماية ضد الصدأ والتآكل.
- مقامة للغسيل بالماء والظروف المبللة.
- خواص توزيع جيدة.

## الخصائص الفعلية للمنتج

طريقة الإختبار	القيمة					وحدة القياس	الخصائص	
	MP	3	2	1	0		درجة NLGI	
-						-	-	اللون
بالنظر			بني			-	-	الملمس
بالنظر			أملس			-	-	نوع المغلظ
-			ليثيوم			-	-	لزوجة الزيت المعدني
ASTM D-445	220	220	220	220	220	مم <sup>2</sup> /ثانية	عند 40°م	نقطة التنقيط
ASTM D-445	16	16	16	16	16	مم <sup>2</sup> /ثانية	عند 100°م	
ASTM D-2265	197	200	197	190	185	°م	-	الغرز بعد التشغيل
ASTM D-217	280	235	280	325	370	مم/10	عند 25°م	فصل الزيت، الوزن %
ASTM D-1742	2	2	2	3	-	الوزن %	-	حرارة التشغيل
-	20°م - حتى +125°م	20°م - حتى +130°م	20°م - حتى +125°م	20°م - حتى +110°م	20°م - حتى +100°م	°م	-	